

Silicon PSS

Premium-Sanitär-Silicon

- ▶ Acetatvernetzend
- ▶ Professionelle Qualität

Merkmale


- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Witterungs-, UV- und alterungsbeständig
- ▶ Feuchtraumbeständig
- ▶ Hervorragende Haftkraft
- ▶ Dauerelastisch
- ▶ Fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
- ▶ Geprüft nach DIN 18545 D/ISO 846/
ISO 11600 G - 25 HM
EN 15651-1 Fassade 25 LM intern/extern
EN 15651-2 Glas 25 LM
EN 15651-3 Sanitär XS 1
- ▶ Elastisch nach DIN EN 26927
- ▶ Geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022
- ▶ EMICODE EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- ▶ In sehr vielen Farben lieferbar

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Gute Dosierbarkeit
- ▶ Optimal glätt- und modellierbar
- ▶ Kurzer Fadenzug
- ▶ Einfach zu verarbeiten
- ▶ Duschfest nach 2 Stunden

Anwendungsbereiche

- ▶ Verglasungen
- ▶ Abdichtungen
- ▶ Reparaturen
- ▶ Im Sanitärbereich
- ▶ Anschlussfugen



Silicon PSS

Premium-Sanitär-Silicon

Inhalt 310 ml
Art.-Nr. 225 100 xx

Einsatzbereich

- ▶ Montagebetriebe
- ▶ Glasereien
- ▶ Sanitärhandwerk
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Nichtsaugende Untergründe (Glas, Fliesen, Kunststoffe) mit **beko Allclean** reinigen. **beko Silicon PSS** unter Flankendruck in die Fuge einbringen. Anschließend mit **beko Glättemittel** und **beko Fugenspachtel** glätten. Wegen der Vielzahl verschiedener Untergründe wird eine Haftungs- bzw. Verträglichkeitsprüfung vor der Anwendung empfohlen. Für optimale Fugendimensionierung das IVD-Merkblatt Nr. 27, Abschnitt 8.1 beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte **beko Hinterfüllmaterial** verwendet werden.

Hinweise

- ▶ Teer und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftuntergrund nicht geeignet.
- ▶ Bei schlechter Haftung und saugenden Untergründen mit **beko Silicon-Primer** vorbehandeln.
- ▶ Oberfläche nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln behandeln.
- ▶ Nicht auf verzinkten Metallen, Buntmetallen und Natursteinen anwenden.
- ▶ Nicht für Spiegelverklebungen geeignet.
- ▶ Während Verarbeitung und Durchhärtung eine ausreichende Durchlüftung gewährleisten.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

Technische Daten

Basis	Siliconpolymer, acetatvernetzend			
Verarbeitbar	ab +5° C bis max. +45° C			
Temperatur	beständig von -60° C bis +180° C (kurzfristig bis +220° C)			
Hautbildezeit	ca. 10 bis 20 Minuten bei Normalklima (+20° C/60% relative Luftfeuchte)			
Aushärtung	ca. 1 bis 2 mm/Tag bei Normalklima (+20° C/60% relative Luftfeuchte)			
Dichte	1,00 bis 1,04 g/cm ³			
Shore-A-Härte	ca. 20			
Dauerbewegungsaufnahme	max. 25%			
Volumenveränderung	< 5%			
Rückstellvermögen	> 95%			
Überstreichbar	nicht überstreichbar, anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien			
Haltbarkeit	24 Monate (ungeöffnet)			
Lagerung	bei +5° C bis +30° C; trocken			
Inhalt/Verpackung	20 Stück/Karton		1200 Stück/Palette	
Bestellnummer 225 100 *xx	* 01 transparent	13 silbergrau	41 titangrau	48 sanitärgrau
Farbe	02 weiß	14 anthrazit	42 sandgrau	49 hellgrau
	03 lichtgrau	18 altweiß	43 strandbeige	78 umbragrau
	04 manhattan	19 pergamon	44 nebel	79 quarzgrau
	05 betongrau	20 zementgrau	45 grau	80 fugengrau
Sonderfarben auf Anfrage (siehe PSS-Farbmusterkarte)	06jasmin	21 basalt	46 asphaltgrau	81 achatgrau
	10 schwarz	26 dunkelgrau	47 steingrau	

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 01/2022 Art.-Nr. 225 100 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup