

BKM SRA SanitärRaumAbdichtungsset

(groß)

Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: H-001-530



Produktbeschreibung

Abdichtungssystem zur flexiblen Flächenabdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen.

Eigenschaften

Gebrauchsfertiges Abdichtungssystem für Feucht- und Sanitär-räume, zur Flächenabdichtung unter Fliesenbelägen. Das Material auf Basis Styrol-Butadien ist lösemittelfrei, silikonverträglich und geruchsneutral und bildet eine wasserdichte Flächenabdichtung aus.

Technische Daten

BKM SRA Voranstrich

Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +25°C
Farbe:	milchig blau
Dichte:	1 g/cm ³
pH-Wert:	9

BKM SRA Flüssigfolie

Verarbeitungstemperatur:	>+5°C
Viskosität:	13.000 mPa·s
Dichte:	1,5 g/cm ³
Feststoffgehalt:	73 %
pH-Wert:	8,5
Mindesttrockenschichtdicke:	0,5 mm
Empf. Nassschichtdicke: (incl. Schichtdickenzuschlag)	0,8 mm

BKM SRA Dichtband

Stärke:	0,6 mm
Äquivalente Luftschichtdicke sd:	5 m
Dehnung quer:	250 %
Dehnung längs:	50 %
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +90°C

BKM SRA Innenecke

Farbe:	blau
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +90°C
Stärke:	0,6 mm
Schenkellänge:	100 mm

BKM SRA Wandmanschette

Farbe:	grau
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +90°C
Abmessung:	120 x 120 mm
Stärke:	0,6 mm

Anwendungsgebiete

Zur flexiblen Abdichtung unter Fliesenbelägen in Sanitär- und Feuchträumen entsprechend Beanspruchungsklasse A. Zum Schutz feuchteempfindlicher Untergründe. Einsetzbar zur Innenabdichtung für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I ohne chemische Beanspruchung an Wänden und W0-I bis W1-I auf Böden nach DIN 18534.

Produktverarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken oder feucht, tragfähig, eben, saugend, fest und sauber sein. Ein Auftrag auf feuchteempfindliche Untergründe (hohe Beanspruchung) ist unbedingt zu vermeiden.

Den Untergrund mit BKM SRA Voranstrich grundieren.

Unebenheiten im Untergrund sind vor der Ausführung der Abdichtung mineralisch zu egalisieren.

Werte nicht überschreiten:

Zementestrich:	2,0 CM%
Zementestrich beheizt:	1,8 CM%
Anhydritestrich:	0,5 CM%
Anhydritestrich beheizt:	0,3 CM%

Verarbeitung

BKM SRA Voranstrich vor Gebrauch gut aufrühren und mit einer Bürste oder einem Quast gleichmäßig aufbringen. Erst nach dem Trocknen des Voranstrichs können weitere Beschichtungen aufgebracht werden.

BKM SRA Flüssigfolie vor Gebrauch mit einem Quirl aufrühren und anschließend mit einer Fellrolle oder einem Spachtel in mindestens zwei Schichten gleichmäßig auftragen. Die Schichten werden gemäß DIN 18534 in verschiedenen Farben aufgebracht. Vor Auftrag der zweiten Schicht, muss die erste Schicht durchgetrocknet sein. Ein Durchscheinen der ersten Schicht signalisiert eine zu dünne Auftragsstärke und muss vermieden werden.

Nach dem passenden Zuschnitt wird das Dichtband und die Innenecken in die frische Abdichtung eingearbeitet. Dabei ist auf eine Überlappung der Enden von mind. 5cm zu achten. In Bereichen von Unebenheiten wird das Band mithilfe einer Glättkelle angedrückt und anschließend mit den nächsten Schichten komplett in das System eingearbeitet.

Die Wandmanschette wird über die jeweilige Öffnung gestülpt und in der noch frischen Abdichtung angedrückt. Auch die Wandmanschette wird mit den weiteren Schichten komplett in das System eingearbeitet.

Hinweise

Trockenzeit

Bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit etwa 3 Stunden. Allgemein ist die Trockenzeit abhängig von verschiedenen Faktoren, wie Luft- und Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackungseinheit

Inhalt des Sets:

- 1x Kanister BKM SRA Voranstrich 2 kg
- 1x Eimer BKM SRA Flüssigfolie 6 kg
- 1x Rolle BKM SRA Dichtband 5 m
- 2x BKM SRA Wandmanschette
- 3x BKM SRA Innenecke

50 Kartons / Palette

Lagerung

Bei kühler und frostfreier Lagerung in originalverschlossener Verpackung 12 Monate.

Gefahrenhinweise

Kein Gefahrstoff (nach Gefahrstoffverordnung)

Ökologie

Reste und vollständig entleerte Verpackung können über den haushaltsüblichen Verpackungsmüll entsorgt werden.

Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unserer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbeitung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusicherungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.bkm-mannesmann.de