

BONDEX ANTIKWACHS FEST

- Zur offenporigen Veredelung und zum wasserabweisenden Schutz.
- Schützt und pflegt auf natürlicher Basis beanspruchte Holzmöbel.
- Veredlung und Auffrischung roher Holzoberflächen.
- Problemloses, einfaches Nachbehandeln.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX ANTIKWACHS FEST
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Holzwachs auf Basis pflanzlicher Rohstoffe. Lösemittelfrei.
1.4	Anwendung	Innen. Zur offenporigen Veredelung und Pflege von Hölzer (Möbel).
1.5	Produktwirkung	Die natürlichen Holzwachse dringen tief in das Holz ein und halten es elastisch und vermindern das Austrocknen. Nachpflege für bereits gewachstes und geöltes Holz.
1.6	Farbton	Farblos. Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Probeanstrich anlegen.
1.7	Lieferform	Fest. Salbenartige Konsistenz. Verarbeitungsfähig eingestellt.
1.8	Verpackung	185 g

2.0 Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1	Inhaltsstoffe	Pflanzliche Öle, Naturwachse, Naturharze, Zr-Trockner.
-----	---------------	--

BONDEX ANTIKWACHS FEST

- | | | |
|-----------|--------------------------|---|
| 2.2 | Lösemittel | Lösemittelfrei. |
| 2.3 | VOC-Gehalt | Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l. Kategorie e ab 2010. |
| 2.4 | Geruch | Arttypisch nach pflanzlichen Ölen. Nach dem Trocknen geruchlos. |
| 2.5 | Verbrauch | 3 - 5 g/m ² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. 1 KG reicht für bis zu 250 m ² . Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln. |
| 2.6 | Trocknungszeit | Nach ca. 1-12 Stunden polierbar. Nach ca. 48 Stunden griffest. Voll belastbar nach ca. 1 Woche (bei 23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probeanstrich durchführen. |
| 2.7 | Verdünnung | Unverdünnt anwenden. Gebrauchsfertig. |
| 2.8 | Lagerfähigkeit | In nicht angebrochenen Gebinden mindestens 5 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren. |
| 3. | Untergrund | |
| 3.1 | Untergrundart | Hölzer (Möbeloberflächen) |
| 3.2 | Untergrundbeschaffenheit | Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein. |
| 3.3 | Vorbehandlung | Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. |
| 3.4 | Holzfeuchtigkeit | max. 18 % |

BONDEX ANTIKWACHS FEST

4. Verarbeitung

- 4.1 Auftragsverfahren Mit einem flusenfreien Lappen.
- 4.2 Verarbeitungshinweise Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Holzinhaltsstoffe verschmutzen manchmal angrenzende Flächen bzw. Steinböden (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) mit zusätzlichen Schichten bis zur Fasersättigung wachsen. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe sowie Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung mit dem Produkt nicht vermieden werden.
- 4.3 Erstbeschichtung Auftrag auf unbehandeltem oder saugfähigen Oberflächen: 1 x mit Bondex Hartöl oder Bondex Holzöl grundieren. Nach der Trocknung Bondex Antikwachs Fest mit einem flusenfreien Lappen in Kreisbewegung Richtung der Holzfasern dünn aufbringen. Grundsätzlich muss das Wachs sofort nach dem Auftrag gleichmäßig und sorgfältig verteilt werden. Nach einer Trockenzeit von 1 – 12 Stunden muss die Oberfläche poliert werden. Bei Bedarf kann nach 14 Tagen ein zweiter Wachsauftrag erfolgen. Er verbessert die Haltbarkeit der Oberfläche.
- 4.4 Renovierungsbeschichtung Bei Bedarf, wird eine 1 – 2 malige Nachpflege mit BONDEX ANTIKWACHS FEST empfohlen.

Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.

- 4.5 Reinigung der Werkzeuge Verdünnung auf Terpentinbasis.

5. Sicherheitshinweise

Produkt-Code: Ö 10.

BONDEX ANTIKWACHS FEST

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Mit dem Produkt getränkte Arbeitsmittel, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, 030-30686790. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis - Verordnung (AVV): 08 01 11.

7. Allgemeine Hinweise

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Offene Flammen vermeiden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX ANTIKWACHS FEST seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX ANTIKWACHS FEST für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.