

# STILNOVO Haftgrund

Haftvermittler für glatte und nicht saugende Untergründe wie glasierte und unglasierte Fliesen, Kunststoffbeschichtete Oberflächen wie Arbeitsplatten, Bauplatten, festhaftende Anstriche. Eine egalisierende Grundierung von saugenden Untergründen in einer 1:1 bis 1:2 Verdünnung mit Wasser.

- Leichte Verarbeitung
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- griffige Oberflächenstruktur
- Lösungsmittelfrei

## 1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	STILNOVO Haftgrund
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH
1.3	Produktart	Hochwertige Kunststoffdispersion mit ausgewählten Füllstoffen
1.4	Anwendung	Innen und Außen.
1.5	Produktwirkung	Haftvermittler
1.6	Farbton	hellblau
1.7	Lieferform	Flüssig
1.8	Verpackung	500 ml

## 2. Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1	Inhaltsstoffe	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
2.2	Lösemittel	Wasser
2.3	EU Grenzwert	Kat. A/h. EU-Grenzwerte: 30g/l (2010.) Das Produkt enthält maximal 1 g/l VOC
2.4	Geruch	Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos
2.5	Verbrauch	500 ml reichen für ca. 5 m <sup>2</sup> , das entspricht: ca. 100 ml/m <sup>2</sup> auf glattem <u>nicht</u> saugendem Untergrund (unverdünnt) ca. 35 ml/m <sup>2</sup> auf <u>stark</u> saugendem Untergrund (verdünnt 1:2 mit Wasser) <b>Genauere Verbrauchs- Menge durch Probefläche ermitteln.</b>
2.6	Trocknungszeit	Trockenzeit ca. 1 Stunde bei +23°C/ 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Überarbeitbar nach ca. 4 Stunden mit Stilnovo Beton. Höhere Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit beschleunigen , niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verzögern die Verarbeitungszeit und somit den Trocknungsverlauf erheblich.

## STILNOVO Haftgrund

2.7	Glanzgrad	Matt bis seidenmatt
2.8	Giscode	BSW20
2.9	Verdünnung	Je nach Art des Untergrundes: <u>NICHT</u> saugender Untergrund    ⇨ unverdünnt anwenden Saugender Untergrund            ⇨ 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnt anwenden
2.10	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden mind. 1 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurzzeitig auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

### 3. Untergrund

3.1	Art des Untergrundes	<b>NICHT saugende Untergründe:</b> (unverdünnt grundieren) glasierte und unglasierte Fliesenbeläge Natur- und Kunststeinplatten fest anhaftende, wasserunlösliche Farbanstriche stark verdichtetem Beton Kunststoffbeschichtete Arbeitsplatten Naturstein Arbeitsplatten <b>Saugende Untergründe:</b> (1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnt grundieren) Beton und Leichtbeton Mauerwerk Kalksandstein und Ziegel Zement, Kalk-Zement und Gipsputze Faserzementplatten Gips-Karton-Bauplatten
3.2	Untergrund-Beschaffenheit	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig, rissfrei, frostfrei, fett-, öl- und wachsfrei sein sowie frei von Trennmitteln, Algen, Moosen, Ausblühungen losen Teilen, Kalk- und Leimfarben. Zudem muss ein gleichmäßiger, glatter Untergrund vorhanden sein (Oberflächengüte Q2)
3.3	Vorbehandlung	Untergrund und vorhandene Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit zu prüfen. Kreidung, Verschmutzungen, trennende Substanzen sowie nicht tragfähige Schichten sind restlos zu entfernen.

### 4. Verarbeitung

4.1	Auftragsverfahren	Mit Pinsel, Streichbürste, Quast oder Mikrofaser-Rolle.
4.2	Verarbeitungs-Hinweise	Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Bei einer Verdünnung nach Wasserzugabe zuerst gründlich mischen. Um ein Absetzen der Grundierung während der Verarbeitung zu vermeiden empfehlen wir die verdünnte Grundierung zwischenzeitlich erneut gut aufzurühren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Oberfläche muss nach der Trocknung kratzfest sein.

## STILNOVO Haftgrund

Nur so viel Material auftragen, dass keine Pfützen, Abläufer entstehen.

### 4.3 Anwendung

Stilnovo Haftgrund gründlich umrühren  
Material in ein sauberes Streichgefäß umtopfen  
Stilnovo Haftgrund für saugende Untergründe je nach Saugfähigkeit 1:1 bis 1:2 mit kaltem Wasser verdünnen und das Gemenge gut umrühren (4.2 beachten). Stilnovo Haftgrund für nicht saugende Untergründe nicht verdünnen.  
Mit dem unverdünntem und verdünntem Material eine Probefläche anlegen und diese Augenscheinlich prüfen. Die Oberfläche muss nach der Trocknung stossfest sein. Nicht mit Stilnovo Haftgrund zu streichende Flächen sorgfältig schützen.  
Stilnovo Haftgrund gleichmäßig mit Pinsel, Streichbürste, Quast oder Mikrofaser-Rolle auf den Untergrund auftragen.  
Pfützenbildung bzw. Abläufer vermeiden.  
Material trocknen lassen. Angaben zur Trockenzeit (2.6) beachten.

### 4.4 Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

## 5. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann schriftlich angefordert werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

#### **Stilnovo-Service-Center:**

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet:

**[www.Stilnovo.de](http://www.Stilnovo.de):**

**☎+49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380**

**Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700**

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

**☎+49 (0) 234 / 869 492**

## 6. Entsorgung

Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen.

Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten.

Abfallschlüssel: 08 01 12(Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen)

## STILNOVO Haftgrund

ADR/RID: Kein Gefahrgut / Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS  
Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### 7. Hinweise

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bitte die Persönliche Schutzausrüstung laut Sicherheitsdatenblatt tragen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Aufgrund des unterschiedlichen Saugvermögens von Baustoffen und den örtlich wechselnden Umgebungsbedingungen, wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und insbesondere der Trocknungsphase, kann die Trocknungszeit variieren. Vor der weiteren Überarbeitung ist daher auf ausreichende Durchtrocknung zu prüfen.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. Dabei die Luft- und Oberflächen Temperaturen sowie die Luftfeuchtigkeit vor und während der Probelegung sowie der Trocknungszeit beachten.

Die Vorgaben der DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen sowie die beschriebenen Wassereinwirkungsklassen sind einzuhalten.

Die Angaben im IVD Merkblatt Nr. 15 (Wartungsfugen) beachten und anwenden.

Der mit Stilnovo Haftgrund zu behandelnde Untergrund muss rissfrei sein.

Die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten.

Nicht anwendbar auf horizontalen/waagerechten Flächen

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von STILNOVO Haftgrund seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Stilnovo Haftgrund für den vorgesehenen Zweck und die besonderen örtlichen Beanspruchungen hin zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn Sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.