

# CEMWOOD

Mineralisch ummantelte Holzspäne



w w w . c e m w o o d . d e

## CW2000 - DIE STARKE

Ausgleichsschüttung

Für Schütthöhen  
von 10 mm bis 200 mm



1m<sup>3</sup> Schüttung bindet  
→ 95 kg CO<sub>2</sub>

TECHNISCHE DATEN

Stand: Nov. 2022

# DATENBLATT CW2000



## ANWENDUNGSBEREICHE

- Holzbalkendecken
- Massivbeton- und Massivholzdecken
- Brettstapeldecken
- Brettschichtholzdecken
- Kappendecken
- Gewölben

## PRODUKTVORTEILE

- für große Schütthöhen geeignet
- überdeckt Versorgungsleitungen
- hochbelastbar
- lagestabil wie gebundene Schüttungen
- wärme- und trittschalldämmend
- resistent gegen Schimmel, Pilze, Nagetiere
- kein Quellen oder Schwinden
- geringes Gewicht
- schnelles Verarbeiten ohne Wasser
- nach Einbringen sofort begehbar
- keine Bindemittel
- keine Verdichtung
- kein Abfallmaterial

## DIE HÄLT WAS AUS!

[www.cemwood.de](http://www.cemwood.de)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

CW2000 eignet sich perfekt zur Rohrüberdeckung und für große Unebenheiten. CW2000 ist die erste Trockenschüttung, die ohne den Eintrag von Wasser oder anderen Bindemitteln stabil ist wie eine gebundene Schüttung. Mit CW2000 bauen Sie sicher und risikofrei, ohne spätere Setzungen oder Risse. Hinsichtlich der Verarbeitungszeit ist sie einer gebundenen Schüttung weit überlegen.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spangröße</b>	<b>5 – 10 mm</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>Klasse Bfl-S1</b>
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	<b>0,11 W/mK</b>
<b>Druckspannung</b>	<b>≥ 325kPa bei d=10mm</b>
<b>Dyn. Steifigkeit</b>	<b>≤ 40MN/m<sup>3</sup></b>
<b>Schüttdichte</b>	<b>ca. 360 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Flächengewicht</b>	<b>3,6 kg pro cm<sup>2</sup> u. cm Höhe</b>
<b>Einbauhöhe</b>	<b>10-200 mm</b>
<b>Verpackungseinheit</b>	<b>50 Liter</b>
<b>Bedarf je cm Schütthöhe</b>	<b>10 Liter pro m<sup>2</sup></b>



## HERAUSGEBER UND HERSTELLER

CEMWOOD GmbH

Glindenberger Weg 13. 39126 Magdeburg

Tel.: +49 (0)391 810 560 0. Fax: +49 (0)391 810 560 29

[info@cemwood.de](mailto:info@cemwood.de)