

Technisches Merkblatt CW EcoFix

Produktbezeichnung: CW EcoFix

Charakteristik: Wässrige Styrol-Acrylat-Dispersion, lösemittel- und weichmacherfrei

Lieferform: 5 Liter Kanister
22 %-ig in Wasser

Kenndaten:	Nichtflüchtiger Anteil	22,0 +/- 1 %
	Viskosität in mPas	2 – 20
	pH-Wert	7,0 – 9,0
	Minimale Filmbildungstemperatur	ca. 3 °C
	Dichte in g/cm ³	ca. 1,03

Eigenschaften und Anwendungen

CW EcoFix ist eine emissions- und geruchsarme Styrol-Acrylat-Dispersion, die keinen Ammoniak und keine Amine enthält. Zur Verfilmung benötigt die Dispersion keinen Zusatz von Lösemitteln (Filmbildehilfsmittel)

CW EcoFix eignet sich deshalb besonders zum natürlichen Verkleben von mineralisierten Holzspänen.

Die Dispersion ist lagerkonserviert. Sie ist weichmacher- und lösemittelfrei und enthält kein freies Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltende Produkte. Es sind keine Alkylphenolethoxylate (APEO) enthalten.

Lagerung: Die Dispersion soll in fest verschlossenen, korrosionsfesten Gebinden **frostfrei** und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung **bei + 5 bis + 25 °C** gelagert werden.