

ELAPRO Primer KS

TD541 Technisches Datenblatt



Einsatzgebiete

ELAPRO Primer KS wird als Haftgrundierung für die Abdichtung und Beschichtung von kunststoffbasierten Untergründen mit ELAPRO 1k-SIL, 1k-CRYL und QuickRepair verwendet. Mit dem ELAPRO Primer KS können sowohl Kunststoffbahnen als auch Kunststoffteile vorgrundiert und anschließend langzeitsicher abgedichtet werden.

Lieferform

Blechgebinde: 1 kg / 2,5 kg / 4 kg / 8 kg

Werkzeuge

Verarbeitung: lösemittelbeständige Fellrolle, Pinsel

Reinigung: ELAPRO Cleaner

Verarbeitung

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in den produktspezifischen Verarbeitungsanleitungen TD122 ELAPRO 1k-SIL, TD112 ELAPRO 1k-CRYL oder TD152 ELAPRO QuickRepair.

Kompatible Systemkomponenten

- ELAPRO 1k-SIL
- ELAPRO 1k-CRYL
- ELAPRO QuickRepair
- ELAPRO Cleaner

Lagerung & Haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei und luftdicht gelagert, mind. 24 Monate haltbar. Direkte Sonneneinstrahlung muss auch auf der Baustelle vermieden werden.

Materialeigenschaften

Systembasis	Polymerharz in Lösemittelmischung
Aushärtung	Lufttrocknung
Viskosität	dünnflüssig
Dichte	0,9 g/cm ³
Standardfarbe	gelblich-klar

Verarbeitungsrelevante Daten

Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 85 %
Verarbeitungstemperatur	-5 bis +35 °C
Untergrundtemperatur	-5 bis +60 °C
	mind. 3 °C über dem Taupunkt
Untergrundrestfeuchte	0 bis 6 % (trocken)
Verbrauch	mind. 0,05 kg/m ²
Überarbeitbarkeit	mind. 15 Min.

Entsorgung

Produktreste

flüssig:	AVV 08 04 09*
ausgehärtet:	AVV 08 04 10

Verpackung

nicht restentleert:	AVV 08 04 09*
restentleert/tropffrei:	AVV 15 01 04

Hinweis: Die sachgerechte Entsorgung von Produktresten und Verpackung muss unter Beachtung der Europäischen Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV/ehemals EAK) erfolgen.

Gefahrenhinweise

- H226: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Zugehörige Dokumente / Download über QR-Code

Bitte beachten Sie auch folgende Dokumente:

- TD544 Sicherheitsdatenblatt



Allgemeine Hinweise

Alle hier angegebenen Daten dienen lediglich der Beschreibung des Materials und beruhen auf Tests und auf erzielten Ergebnissen aus der praktischen Verwendung. Für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit kann daher keine Gewähr übernommen werden. Beratungen erfolgen nach bestem Wissen und befreien nicht von einer Prüfung durch zugelassene Fachleute, wie Planer und Fachexperten. Farbabweichungen oder -veränderungen haben keinen Einfluss auf die technischen Parameter der Produkte. Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Oberflächentemperaturen. Alle Daten unterliegen eventuellen Änderungen ohne Vorankündigung. Das Datenblatt verliert spätestens 5 Jahre nach Erscheinen seine Gültigkeit. Es ist immer die neueste aktuelle Version zu verwenden. Diese steht im Downloadbereich unserer Website www.elapro.de zur Verfügung. Die Angaben und Empfehlungen aus dieser Produktinformation entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung auf dem jeweiligen Untergrund zu prüfen. Die beschriebenen Produkte dürfen ausschließlich im System mit den hier genannten Systemkomponenten verarbeitet werden. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Sicherheitsvorschriften

Alle Sicherheitsvorschriften auf den Gebinden, den Technischen Produktinformationen und den Sicherheitsdatenblättern sowie einschlägige örtliche, nationale und EU-Vorschriften sind zu beachten. Auf persönlichen Arbeitsschutz muss geachtet werden.