

## Kalkfarbe innen *epasit* kf

### Anwendung:

*epasit* kf ist eine Mineralfarbe auf Kalkbasis für den Innenbereich auf mineralische Untergründe. Sie ist auch geeignet als Farbanstrich im epatherm Wohnklimaplatten-System.

### Eigenschaften:

*epasit* kf ist eine diffusionsfähige, lösemittelfreie, wässrige Kalkfarbe. Sie besitzt eine gute Streich-, Roll- und Spritzfähigkeit sowie eine hohe Deckkraft. *epasit* kf ist in Weiß und verschiedenen Farbtönen lieferbar.

Sicherheitshinweise: Reizend. Enthält Calciumhydroxid. Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung, Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Entsorgung: Leere Behälter austrocknen lassen und der Verwertung zuführen. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel 55510 entsorgen.

### Verarbeitung:

*epasit* kf kann auf alle mineralischen Untergründe (Putze, Beton und Gips-Kartonplatten sowie bestehende Kalk-, Kalkzement- und Mineralfarben) aufgetragen werden. Leimfarbenanstriche oder Tapetenkleister müssen restlos nass entfernt werden. Sandende Untergründe müssen verfestigt werden. Der Untergrund muss fest, tragfähig und rissfrei sein. Frischer Putz muss mindestens 3 Wochen alt sein. Untergrund mit Kalkfarbe Voranstrich *epasit* kf/v grundieren.

Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, bei zu erwartendem Frost sowie auf gefrorenem Untergrund verarbeiten. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen + 5 °C und + 25 °C.

Nicht zu streichende Flächen abdecken.

Farbe gut durchrühren, am besten 5 bis 10 Minuten lang mit einem Rührwerk.

Mit Bürste, Rolle oder geeignetem Spritzgerät gleichmäßig kreuzweise nass in nass auftragen. Farbe auch während der Verarbeitung immer wieder durchrühren.

Ersten Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit maximal 15 % Wasser verdünnen und "mager" aufstreichen oder -rollen. Trockenzeit bis zum zweiten Anstrich 12 bis 16 Stunden. Zweiten Anstrich ebenfalls verdünnen und "mager" ausstreichen. *epasit* kf erreicht die volle Deckkraft erst nach dem Trocknen (2 bis 3 Tage).

Bei maschineller Verarbeitung mit Airless-Gerät weniger verdünnen (5 bis 10 %). Düse 0,019 - 0,021" bei einem Spritzdruck von 130 bis 160 bar verwenden.

## → DATENBLATT

Neues und Wissenwertes von *epasit*

---

### Kalkfarbe innen *epasit* kf

Seite 2

Werkzeuge direkt nach dem Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.

Verbrauch: 0,2 bis 0,25 kg/m<sup>2</sup> für den ersten Arbeitsgang, je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Bei Spritzauftrag ist der Verbrauch höher.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Nicht der direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. Im geschlossenen Gebinde 1 bis 2 Jahre lagerfähig.

Lieferform: In Kunststoffeimern zu 21 kg (= 15,7 l) und 14 kg (= 10,4 l).

#### Ausgabe 02/19

*epasit*-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen *epasit* Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.