

## Sanierputzfarbe *epasit* spf

### Anwendung:

*epasit* spf dient als Anstrich auf mineralischen Untergründen im Außenbereich, insbesondere auf *epasit* MineralSanoPro Ipf-WTA.

### Eigenschaften:

*epasit* spf ist eine lösemittelfreie Siliconharzfarbe mit mineralischen Füllstoffen. Sie ist wasserdampfdurchlässig (Klasse I nach DIN EN 1062), wasserabweisend (Klasse III nach DIN EN 1062), schmutzabweisend und optimal auf das Sanier-System abgestimmt. *epasit* spf trocknet stumpfmatt weiß auf. Auf Anfrage ist *epasit* spf in verschiedenen Farbtönen sowie mit ABF-Ausrüstung (algizid, bakterizid, fungizid) lieferbar. *epasit* spf kann mit maximal 3 % Silikonharz-Volltonfarbe (Pastellfarbtöne) abgetönt werden.

### Technische Daten:

Dichte:	1,5 kg/dm <sup>3</sup>
Wasseraufnahmekoeffizient:	0,04 kg/m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> ( 1 Std.), 0,08 kg/m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> (24 Std.)
Diffusionsgleichw.Luftschichtdicke s <sub>D</sub> :	0,05 m
pH-Wert:	ca. 8

Sicherheitshinweise: *epasit* spf ist kein Gefahrstoff und kein Gefahrgut.

Entsorgung: Nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben.

EU-VOC Grenzwert für dieses Produkt: Kategorie c (Wb): 40 g/l (2010)

VOC-Gehalt dieses Produktes: < 40 g/l VOC. Produkt-Code M-SF 01.

### Verarbeitung:

*epasit* MineralSanoPro Ipf-WTA kann ca. 2 Wochen nach dem Auftragen mit Sanierputzfarbe überstrichen werden. Andere mineralische Untergründe (Putz, Beton, Mauerwerk) oder Altfarben (Mineralfarben, Dispersionsfarben) müssen tragfähig und trocken sein. Leicht kreidende Untergründe mit Voranstrich *epasit* spf/v grundieren. Glas, Metall, Fensterbänke etc. vor Spritzern schützen. Unvermeidbare Spritzer nicht antrocknen lassen, sondern sofort mit Wasser entfernen. Nicht unter + 5 °C, auf gefrorenen Untergrund oder bei zu erwartendem Frost verarbeiten.

*epasit* spf kann mit maximal 3 % Silikonharz-Volltonfarbe (Pastellfarbtöne) abgetönt werden. Mit Streichbürste, Farbwalze oder Spritzgerät (Airless, nebelarm) in 1 bis 2 Anstrichen satt und gleichmäßig auftragen. Der erste Anstrich kann mit maximal 10 % Wasser verdünnt werden. Der zweite Anstrich kann mit maximal 5 % Wasser streichfähig eingestellt werden.

Geräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

## → DATENBLATT

Neues und Wissenwertes von *epasit*

---

### Sanierputzfarbe *epasit* spf

Seite 2

Verbrauch: Pro Anstrich 0,15 bis 0,2 Liter/m<sup>2</sup>.

Lagerung: *epasit* spf kühl, trocken und frostfrei lagern. Im Originalgebinde ca. 1 Jahr lagerfähig.

Lieferform: In Eimern zu 5 und 15 Litern.

#### Ausgabe 02/19

*epasit*-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen *epasit* Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.