

## Flammhemmender Anstrich

pastöse Masse	zur Ausbesserung von Fehlstellen flammhemmender Spezialdeckschichten		
das fachgerechte Zubehör zu	Tiefgaragendämmplatte puren TG		
Packungsinhalt	Inhalt / Eimer	kg 5	

puren TG Fix		Technische Daten			
Eigenschaft	Norm / Prüfverfahren	Einheit	Kenngroße	Toleranz	
Material	Wassergebundener, flammhemmender Anstrich auf Basis von Blähgraphit, zur Reparatur von Beschädigungen an PU-Dämmplatten mit flammhemmender Spezialdeckschicht oder zum Schutz unkaschierter Teiloberflächen. Frei von APEO.				
Rohdichte		kg/l	1,22	+0,02	-0,02
Trockengewicht		Gew.-%	71	+2	-2
Viskosität		cps	11500	+500	-500
Bindemittel			Emulsion von feinen Harzen auf Wasserbasis		
Erscheinungsbild			opak		
Farbe			Anthrazit		
Verbrauchsempfehlung		kg/m <sup>2</sup>	1,2 - 1,4	auf glatten, nicht saugenden Oberflächen	
Untergründe	PU-Dämmplatten mit flammhemmender Spezialdeckschicht, unkaschierter PU-Hartschaum, Beton				
Anwendungshinweise	puren TG Fix auf die beschädigten oder unkaschierten Bereiche auftragen, mit einer Kantenüberlappung von mindestens 5 - 6 cm.				
	Verarbeitung	vor der Verarbeitung von Hand oder mit geringer Drehzahl gut aufrühren Untergrund vor dem Auftrag von Staub und Schmutz befreien Auftrag mit Walze, Pinsel oder Spachtel, nach Erfordernis Auftrag in mindestens zwei oder mehr Schichten, bis zum Erreichen der empfohlenen Verbrauchsmenge			
	Verarbeitungstemperatur	°C	+5 bis +35		
	Verdünnung	unverdünnt, bei porösen oder saugenden Untergründen nach Erfordernis mit max. 5 - 10 % Wasser			
	Reinigung	Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.			
Trocknungszeiten	(abhängig von Auftragsmenge)				
	staubtrocken		ca. 1		
	berührtrocken		ca. 3		
	überstreichbar	h	ca. 6 - 8		
	regenbeständig nach		36		
Lagerung		Monate	12	geschützt und in ungeöffneter Originalverpackung	
	Lagertemperatur	°C	+8 bis +30	vor Frost schützen	