

# Technisches Merkblatt

## Secco Spritzbewurf schnell



### Schnell erhärtender, vergüteter Vorspritzmörtel mit früher Überarbeitbarkeit

#### Einsatzgebiete:

- innen und außen
- als Haftbrücke unter dem Secco Sperrputz
- für mineralische Untergründe (außer Porenbetonstein und Gips)

#### Eigenschaften:

- schnelle Erhärtung bereits nach ca. 30 – 60 Minuten
- hydraulisch erhärtend, hoch alkalisch
- von Hand oder maschinell anwendbar

#### Technische Daten:

- schneller Vorspritzmörtel mit Polymervergütung
- Verbrauch: ca. 4-5 kg / m<sup>2</sup>
- Größtkorn: ca. 3 mm
- Druckfestigkeit (28 Tage) > 10 N/mm<sup>2</sup>
- Biegezugfestigkeit (28 Tage) > 5 N/mm<sup>2</sup>

#### Verarbeitung:

Den Altputz mindestens 80 cm über sichtbare Ausblühungen hinaus bis auf das Mauerwerk entfernen. Lose und haftmindernde Bestandteile entfernen und das Mauerwerk mit einem Drahtbesen abfeigen. Untergrund vornässen. 25 kg „Secco Spritzbewurf schnell“ und ca. 5 l Wasser werden mit einem Rührwerk intensiv vermischt. Die Mischzeit sollte 5 Minuten nicht überschreiten. Den „Secco Spritzbewurf schnell“ anschließend ca. 5 mm dick netzartig mit einer Kelle anwerfen oder mit einer geeigneten Maschine aufspritzen.

Nach ausreichender Erhärtung (umgebungs- und temperaturabhängig bereits nach ca. 30 – 60 Minuten) können die weiteren Komponenten des Secco-Systems (Secco Grundierung FS bzw. Secco Sperrputz) entsprechend den Angaben im jeweiligen Technischen Merkblatt aufgetragen werden.

#### Reinigung der Werkzeuge:

Mit Wasser sofort nach Gebrauch reinigen.

#### Lieferform:

25 kg Papiersack

#### Lagerstabilität:

Trocken, frostfrei, im geschlossenen Originalgebinde mind. 6 Monate lagerfähig.

#### Sonstiges:

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.