



gebrauchsfertiger, weißer, diffusionsoffener Füll- und Flächenspachtel

Einsatzgebiete:

- auf mineralischen Untergründen im Innenbereich, speziell für den Einsatz auf folgenden redstone Produkten:
 - **Clima Redboard pro**
 - **Clima Redboard basic**
 - **Pura Mineraleämmplatten**
 - **Secco Universal Sanierplatte (USP)**
- zum Verspachteln (Egalisieren) der Stoßfugenbereiche
- zum Fixieren von korrosionsfreien Eckschutzschienen
- zum Glätten, Ausbessern, Beschichten

Eigenschaften:

- diffusionsoffen, kapillarleitend
- hydraulisch erhärtend
- hoch alkalisch, vergütet
- spannungsarm (rissfrei austrocknend)
- leicht verarbeitbar, stark füllend
- chromatarm

Technische Daten:

- Schüttgewicht: 1,2 kg / Liter
- Farbe: weiß
- Mischverhältnis: mind. 16 l Wasser auf 20 kg Spachtelmasse
- Verbrauch: ca. 0,5 kg/m² bei Fugenverspachtelung
ca. 1,5 kg bei 1 mm Schichtstärke
- Auftragsstärke: 1 bis 4 mm
- Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte)
- Verarbeitungstemperatur: 5 – 30 °C (mindestens 72 Stunden lang)
- Überarbeitung: schleifbar nach ca. 24 Stunden Trocknung

Verarbeitung:

Die **Spachtelmasse** kann auf trockene und feuchte mineralische Untergründe aufgetragen werden. Diese müssen fest, tragfähig und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und anderen haftungsmindernden Stoffen sein. Nicht fest haftende Anstriche, Putzreste etc. sind zu entfernen. Geeignete Untergründe sind neben den unter „Einsatzgebiete“ genannten Produkten u. a. Beton, Ziegelmauerwerk, Kalk- und Zementputze, Putze der Putzmörtelgruppe PII und P III

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



(nach DIN 18550) und Kalksandstein. Stark saugende Untergründe werden mit redstone **Grundierung** vorbehandelt.

Die redstone **Spachtelmasse** (20 kg-Sack) und mind. 16 l sauberes Wasser werden mit einem langsam laufenden Rührwerk intensiv und homogen vermischt, bis eine knotenfreie und geschmeidige Masse entsteht. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmals aufrühren. Der Auftrag erfolgt in einer Schichtdicke von 1 – 4 mm (Rissgefahr bei größeren Schichtdicken). Zur Armierung der Spachtelschicht wird ggf. das redstone **Putzgewebe 165** bzw. **Putzgewebe 070** als Armierungseinlage deckend in die frische Spachtelmasse eingelegt (frisch in frisch, Spachtelstärke mit Gewebeeinlage ca. 3 - 4 mm) – **Achtung:** Hierfür sind die Angaben des Technischen Merkblattes des zu beschichtenden redstone Produktes zu beachten!

Hinweise Maschinenverarbeitung:

Zu verwendende Putzmaschine: PFT G4 ohne Nachmischer, Schneckenmantel PFT D4-3 Twister Stator ohne Spansschelle. Bitte Schlauch bis max. 20 m verwenden.

Verarbeitung der Spachtelmasse:

- Schläuche mit Kalkmilch/Kleister auf Putzvorgang vorbereiten, dann Anfahren der Maschine mit ca. 650 l Wasser.
- Danach die Wassermenge auf ca. 400 - 450 l reduzieren, abgestimmt auf Raumtemperatur und Oberflächenbeschaffenheit.
- Wasserschlauch am schneckennahen Anschluss anschließen.

Danach kann das Material flächig abgezogen werden. Je nach Verarbeitungstemperatur und Rahmenbedingungen kann die **Spachtelmasse** auf den Platten ca. 15 Minuten bearbeitet werden.

Reinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung / Lagerstabilität:

Mindestens 12 Monate bei trockener Lagerung im verschlossenen Originalgebilde

Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:

20 kg-Sack / 48 Sack-Palette / AC098SMOC / 4260122566266

Sonstiges:

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.