



# Acryl Color ZL

## - Acryl-Zementlack -

Umweltgerechte, wasserverdünnbare farbige Beschichtung

Farbton	Verfügbarkeit		
	Anz. je Palette	48	32
	<b>VPE</b>	<b>5 l</b>	<b>12,5 l</b>
	Gebinde-Typ	Eimer K	Eimer K
	Gebinde-Schlüssel	05	13
	<b>Art.-Nr.</b>		
kieselgrau	2920	■	■
silbergrau	2921	■	■
resedagrün	2922	■	■

### Verbrauch

0,25 l/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang

3 Arbeitsgänge erforderlich.

Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.

### Anwendungsbereiche

- Mineralische Untergründe
- Beschichten von Auffangwannen und Auffangräumen in Verbindung mit Acryl Primer SV



### Eigenschaften

- Undurchlässig und beständig gegen: Heizöl EL, ungebrauchte Motoren- und Getriebeöle
- Elastisch
- Wasserverdünubar
- Umweltgerecht
- Seidenmatt
- Farbstabil



### Produktkenndaten

Dichte (20 °C)	Ca. 1,20 - 1,25 kg/l
Viskosität	Ca. 3500-4500 mPa·s
Wirkstoffbasis	Acryl-Copolymer
Pigmente	Alkalibeständige Oxidpigmente

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.



---

## Zertifikate

- **Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP P-0105/2016-MPA BS**
- **Änderungen zum AbP P-0105/2016-MPA BS**
- **Übereinstimmungszertifikat QDB**

---

## Mögliche Systemprodukte

- **Acryl Primer SV (2929)**

---


## Arbeitsvorbereitung

- **Anforderungen an den Untergrund**  
Tragfähig, trocken, sauber, staub- und rissfrei (ausgenommen Haarrisse).  
Frei von bauschädlichen Salzen.
- **Vorbereitungen**  
Nicht tragfähige Altbeschichtungen restlos entfernen.

---

## Verarbeitung

Nur für gewerbliche Anwender!



- **Verarbeitungsbedingungen**  
Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +25 °C

Material gut aufrühren.  
Fläche mit geeignetem Werkzeug beschichten.  
Material in 3 Arbeitsgängen applizieren.  
Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen mind. 24 Stunden.

---

## Verarbeitungshinweise

Angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, durch geeignete Maßnahmen schützen.  
Zusammenhängende Flächen nur mit Material gleicher Chargennummer verarbeiten.  
Frisch behandelte Flächen vor Schlagregen, Wind, Sonneneinstrahlung und Tauwasserbildung schützen.

---

## Hinweise

Die aktuellen technischen Regelwerke sind zu berücksichtigen.  
Aktuelle Regelwerke und gesetzliche Vorgaben sind zu berücksichtigen.  
Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.  
Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.  
Nur für leicht beanspruchte und nicht dauernaßbelastete Bodenflächen.  
Stets Probefläche(n) anlegen!

---

## Arbeitsgeräte / Reinigung

Pinsel, Flächenstreicher, Lammfellrolle, Airless-Spritzgerät



Arbeitsgeräte und Verschmutzungen in frischem Zustand mit Wasser reinigen.


### Remmers Werkzeuge

- **Patentdispenser (4747)**
- **Kana® KanaClassic Eckenpinsel (4541)**
- **Farbrolle FC (4913)**

---

## Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert  
mind. 12 Monate.





---

Sicherheit / Regularien	Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
Persönliche Schutzausrüstung	Bei Spritzverarbeitung Atemschutzgerät Kombinationsfilter mind. A /P2 und Schutzbrille erforderlich. Geeignete Schutzhandschuhe und -kleidung tragen.
GISCODE	BSW20
Entsorgungshinweis	Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abguss leeren.
VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): max. 140 g/l. Dieses Produkt enthält < 140 g/l VOC.
Leistungserklärung	> <a href="#">Leistungserklärung</a>

---

CE-Kennzeichnung



**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

09

GBI F 010-2

EN 13813:2002

2920

Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung zur Anwendung in Innenräumen

---

Brandverhalten:	Efl
Freisetzung korrosiver Substanzen:	SR
Verschleißwiderstand:	≤ AR1
Haftzugfestigkeit:	≥ B1,5
Schlagfestigkeit:	≥ IR4

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.