



AQUAPANEL® SkyLite Gewebe

Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung

Anwendung

AQUAPANEL® SkyLite Gewebe ist ein alkaliresistentes Glasgewebe und wird zur Armierung des AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtels verwendet.

Technische Daten

Flächengewicht	ca. 125 g/m ²
Lichte Maschenweite	4,1 x 4,1 mm
Anfangsreißfestigkeit	ca. 1.800 N/5 cm
Dicke	ca. 0,5 mm
Breite	100 cm
Länge	50 m
Farbe	weiß

Verarbeitung

Auf Deckenflächen im Außenbereich AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel 4 mm dick auftragen, eben und fluchtgerecht verziehen. Anschließend ganzflächig das AQUAPANEL® SkyLite Gewebe faltenfrei, oberflächennah und mit mindestens 10 cm Stoßüberlappung in den AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel einbetten. Mit dem AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel die gesamte Oberfläche nochmals dünn überziehen.

Verbrauch

ca. 1,10 - 1,15 m² für 1 m² Putzfläche

Verarbeitungszeit

Deckenbereich: ca. 4-5 Minuten/m²

Lieferform/Lagerung

- 100 cm breite Rollen à 50 m
- 35 Rollen / Palette
- Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schützen.

Artikelnummer: 475690



Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter siehe pd.knauf.de



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB www.ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung. [Knauf Infothek](#)

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► Tel.: 09001 31-1000 *

► knauf-direkt@knauf.de

► www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.