

Skamol Structural Plaster

	Wert	Einheit
Schüttdichte	1.400 bis 1.500	kg/m ³
Wasserdampfdurchlässigkeit, μ (EN 1015-19)	≤ 15	
Allgemein		
Sackgröße	20	kg
Verbrauch, 2mm (pro Sack)	7,5	m ²
Haltbarkeit	12	Monate
Gießtemperatur	+5 bis +25	°C
Öffnungszeit bei +20°C	60	Minuten
Wasserzusatz (pro Sack)	3,6 bis 4,1	L
Klassifizierungsreaktion auf Feuer (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Klasse A1	
HS-Tarifnummer (Harmonisiertes Warenbeschreibungs- und Codierungssystem)	2824.50.90	
Farbe	Weiß	



Daten sind Durchschnittsergebnisse von Prüfungen, die unter Standard-Prozeduren durchgeführt wurden und Schwankungen unterliegen. Daten aus diesem Datenblatt werden in gutem Glauben als technischer Service geliefert und können sich ohne Vorankündigung ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Revisionsnummer: 13.7.2022