



TECHNISCHES DATENBLATT ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

Dokument Nr. / Dok. No : KG-C-FR-064
Ausgabedatum / İlk Yür. Tarihi :
27.08.2019
Revisionsnummer / Rev. No : 0
Revisionsdatum / Rev. Tarihi :
27.08.2019
Seite / Sayfa : 1/1

Produktname /Ürün Adı/	R285-10 STARFLEX-BLANKET HP R285-10 STARFLEX ŞİLTE HP						
Standard /Standart /	EN 13162 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkseitig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation / Isı yalıtım mamulleri- binalarda kullanılan-fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler						
Beschreibung /Tanımı/	Glaswolle - verbunden mit einem wärmehärtenden Harz, flexibel, zur Wärme- und Schalldämmung / Cam yünü - termoset reçine ile bağlanmış, bükülebilir, ısı ve ses yalıtımı için						
Oberflächenverkleidung /Yüzey Kaplama/	Unbeschichtet / Kaplamasız						
	Technische Merkmale /Teknik Özellikler/	Prüfverfahren /Test Metot/	Einheiten /Birim/	Wert bzw. Aussage /Değer/			
Dicke /Kalınlık/ - d	EN 823	mm	100				
Toleranzen (Tolerans)			95,0-mehr				
Länge /Uzunluk / - l	EN 822	mm	6500				
Toleranzen (Tolerans)			min. 6370 - max. 6630				
Breite /Genişlik/ - b	EN 822	mm	1200				
Toleranzen (Tolerans)			min. 1182 - max. 1205				
			10 °C	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C
Wärmeleitfähigkeit (10 °C) /Isıl İletkenlik/ - λ_D	EN 12667 EN 12939	W/(m.K)	0,035	0,038	0,052	0,063	0,068
Wärmewiderstand /Isıl Direnç/ - R_D	EN 12667 EN 12939	(m ² .K)/W	2,850	2,600	1,900	1,550	1,450
Feuerwiderstandsklasse /Yangına Tepki Sınıfı/	EN 13501-1	Euroklasse	A1				
Maximale Betriebstemperatur / Azami Kullanım Sıcaklığı/	EN 14706	°C	250				
Kurzzeit-Wasseraufnahme /Kısa Süreli Su Absorpsiyonu/ - WS	EN 1609	kg/m ²	1 >				
Lieferform /Ambalajlama/	Matte / Ballen im Paket / Levha / Şilte Pakette			1			
	(m ² /Paket) / (m ² /paket/)			7,80			
	LDPE-Paket / AYPE ambalajı/						
Lagerung /Depolama/	Vor dem Einbau in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern /Kuru ve iyi havalandırılmalı yerde depolanmalı/						
	Vor Wasser, physischer Beschädigung und direkten Feuerquellen schützen /Su, fiziksel hasar ve alev kaynaklarından korunmalı/						
Importer	Sieć Budowlana Export Sp. z o.o. ul. Spóracka 9 46-040 Krzyżowa Dolina / Polska PL / Telefon: +48 77 401 06 71 E-mail: biuro@siecbudowlanaexport.pl						
	23.03.2022						

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı, Ortadoğu İş Merkezi Kat:12, 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul TR

Telefon: +90 212 210 46 06 Fax: +90 212 210 49 07 E-mail: ode@ode.com.tr