

# ASPHALT-FÜLLER GIESSMASSE

Gießbares Reparaturmaterial für abgenutzten und beschädigten Asphalt



## EINSATZBEREICH

- Ausbesserung von flachen Vertiefungen, gewellten oder löchrigen Asphaltflächen
- Parkplätze, Höfe, Gehwege

## EIGENSCHAFTEN

- Einfach Anzumischen und Aufzutragen
- Perfekt für flache Ausbesserungsarbeiten
- Nach 16 Stunden befahrbar

Watco Asphalt-Füller Gießmasse ist perfekt geeignet für flache Ausbesserungsarbeiten an beschädigtem oder gerissenem Asphalt. Einfach mischen und auf die löchrige, gerissene oder anderweitig beschädigte Oberfläche gießen - das Material ist selbstglättend, wobei Sie mit einer Kelle ein wenig nachhelfen sollten. Dieses Set enthält einen Granit-Zuschlag, der über die reparierte Stelle gestreut wird. Damit erhalten Sie eine rutschfeste Oberfläche, die sich optisch in den umgebenden Bereich einfügt.

## SPEZIFIKATION

Zusammensetzung	Eine Mischung aus Granit-Zuschlag und Epoxidharz.	Reichweite	1,5 m <sup>2</sup> bei 6,5 mm oder 1 m <sup>2</sup> bei 10 mm Auftragsstärke.
Oberfläche	Körnige, schwarze, rutschhemmende Oberfläche.	Auftragsstärke	6,5 mm - 20 mm. Verwenden Sie für tiefere Reparaturen Watco Asphalt-Füller oder Watco Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfüller.
Grundierung erforderlich	Eine Grundierung wird nicht benötigt, wenn raue Löcher oder Risse gefüllt werden. Bei der Anwendung von Watco Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfüller auf glattem Untergrund empfehlen wir die Verwendung von Watco Haft-Primer.	Chemikalienbeständigkeit	Gute allgemeine Beständigkeit gegen viele gängige Chemikalien wie Diesel, Benzin, etc. Bezüglich anderer Chemikalien kontaktieren Sie uns bitte für eine Beratung.
Anzahl der Komponenten	1 x Mischung aus Harz und Zuschlag, 1 x Härter, 1 x Beschleuniger, Zuschlag für abschließende Oberflächenbehandlung.	Härtezeit	Berührtrocken nach 1 Stunde bei 20°C - 25°C, befahrbar nach 16 Stunden bei 20°C - 25°C.
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Außen- & Innenbereich.	Topfzeit	Nutzungsdauer der angemischten Komponenten: Etwa 15 Minuten bei 20°C, weniger bei höheren Temperaturen.
Werkzeug	Kelle.	Haltbarkeit	24 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Geeignet für	Asphalt.	Lagerung	Oberhalb von 10°C aufbewahren. Nicht einfrieren lassen.
Gebindegröße	15 kg		

## VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG

### OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG

Stellen Sie sicher, dass die zu füllende Vertiefung sauber, trocken (eine leichte Restfeuchtigkeit ist akzeptabel) und solide ist (abbröckelndes und loses Material entfernen).

### ANMISCHEN

Gießen Sie den Inhalt der Dosen mit Härter und Beschleuniger auf die Harz-Zuschlag-Mischung im äußeren Eimer.

**Bitte beachten Sie – VERWENDEN SIE DEN BESCHLEUNIGER NICHT**, wenn Sie mehrere kleine Bereiche reparieren und dafür eine längere Verarbeitungszeit benötigen, oder wenn die Temperaturen mehr als 23°C betragen. Verwenden Sie ein Werkzeug mit breiter Klinge, um eine gründliche Durchmischung sicherzustellen.

### ANWENDUNG

Gießen Sie das Produkt auf den beschädigten Asphalt und verteilen Sie es mit einer Kelle. Das Produkt glättet sich von selbst, so dass eine ebene Oberfläche entsteht. Streuen Sie den Zuschlag für die abschließende Oberflächenbehandlung über die Reparaturstelle, bevor die Asphalt-Füller Gießmasse aushärtet.

### SICHERHEIT

Alle Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise. Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Lebensmittel müssen während der Auftragung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden.

## WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

## WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at