

WATCO®

Alles für Reparatur & Instandhaltung

Easyline EDGE Linienmarkierungsfarbe

Verkehrsbeständige Epoxydfarbe mit hervorragender Deckkraft



tipp

Der Easyline Edge® Applikator wurde eigens für die Verwendung mit Easyline Edge® Aerosol-Linienmarkierungsfarbe konstruiert – andere Aerosoldosen sind nicht kompatibel.

- Linien sind schnell aufgetragen und getrocknet
- Sicher, ohne Zusätze von Blei und chlorierten Lösungsmitteln
- Individuelle Linien in 8 verschiedenen Farben

Anwendung: Gemeinsam mit EASYLINE EDGE® Linienmarkierer ideal für individuelle Markierungen von Industrieböden oder Lagerhallen

Verbrauch: 750 ml ausreichend für ca. 70 m bei 50 mm Breite. Abhängig vom Untergrund

Anstriche: I.d.R. ist 1 Anstrich ausreichend
Härtezeit: Handtrocken innerhalb von 15 Minuten; volle Belastung erst nach 12 Stunden empfohlen

Untergrund: Von losem Schmutz befreien, Öl- und Fettrückstände mit Watco Bio Defet oder Watco Tiefenreiniger Entfetter entfernen

Watco Easyline Edge Linienmarkierungsfarbe

Verfügbarkeit

Erhältlich in 750ml Dosen in den Farben Weiss (RAL 9016), Gelb (RAL 1023), Rot (RAL 3020), Blau (RAL 5017), Grün (RAL 6024), Orange (RAL 2009), Schwarz (RAL 9017) und Grau (RAL 7045).

Reichweite

50 m bis 75 m bei 50 mm Linienbreite
35 m bis 45 m bei 75 mm Linienbreite
25 m bis 35 m bei 100 mm Linienbreite
abhängig von der Porosität des Bodens.

Lagerung

Easyline Edge Spezialfarbe stets liegend, an einem kühlen Ort und von Zündquellen fern lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Temperaturen von über 50°C vermeiden.

Haltbarkeit

2 Jahre im ungeöffneten Container des Herstellers.

Oberflächenvorbereitung

Alle Oberflächen sollten vor dem Auftrag sauber, trocken und staubfrei sein. Stark verschmutzte/fettige Oberflächen sollten mit einem geeigneten Entfettungsmittel z.B. Watco Bio-Defett Entfetter gereinigt werden. Glatte Oberflächen, wie z.B. Fliesen, müssen angeraut werden, um eine optimale Haftung zu erreichen.

Beton

Die Oberfläche gründlich reinigen. Neuer Beton sollte mindestens 6 Monate alt sein. Neuer und glatter Beton sollte vor der Aufbringung leicht aufgeraut werden.

Teer

Teerschichten sollten vor der Aufbringung mindestens 2 Monate alt sein und es sollten keine bituminösen Flüssigkeitsspuren mehr an der Oberfläche zu sehen sein. Bei relativ neuen Teerschichten die Linien zweimal ziehen: zuerst relativ schnell und nicht vollständig deckend, ca 1 Stunde trocknen lassen und dann erneut langsam und deckend auftragen.

Anwendung

Die Dose schütteln, bis die Mischkugeln frei sind. Dann mind. 1 Minute lang weiter schütteln, um sicherzustellen, dass die Farbe homogen ist und kein Bodensatz zurückbleibt. Sprühkopf (Düse) aufsetzen und sicherstellen, dass die Düse nicht verstopft ist. Falls die Düse verstopft ist, Ersatzsprühkopf aufsetzen. Auf keinen Fall versuchen, Farbe mit einer Nadel oder ähnlichen Gegenständen zu entfernen, weil dies wahrscheinlich zur Beschädigung der Düse führt und die Linienschärfe beeinträchtigt wird. Easyline kann zur Linienmarkierung im Easyline Applikator benutzt werden.

Härtezeit

Handtrocken in 15 Min. Nach ca. 4 Stunden ausgehärtet, kann nach 12 Stunden befahren werden. Vollständige chemische Resistenz wird über 7 Tage erreicht.

Reinigung der Werkzeuge

Die Dose stets vom Applikator entfernen. Bei aufrechter Dose den Sprühkopf 3 bis 5 Sekunden lang drücken, um Farbrückstände zu beseitigen. Zur Reinigung der Applikatorscheiben die Farbe trocknen lassen, dann die Farbe behutsam mit einem Schaber entfernen.

Allgemeine Informationen

Sicherheitshinweise

Alle Produktetiketten enthalten die generellen Sicherheitsinformationen. Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.

Bestellung

Die Produkte sind nur bei Watco Direkt erhältlich. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Watco und seine Repräsentanten werden oft zu Anwendungen gefragt, die sich von den in den Datenblättern beschriebenen Verwendungszwecken und -techniken unterscheiden. In diesen Fällen versuchen Watco und seine Repräsentanten stets, mit nützlichen Ratschlägen Hilfe zu leisten. Für die Ergebnisse aller nicht in den offiziellen Datenblättern beschriebenen Anwendungen und Techniken übernimmt Watco allerdings keine Haftung.

Ebenfalls erhältlich
bei Watco

Bodenfarben &
-beschichtungen

Versiegelungen

Linienmarkierung

Anti-Rutsch-
Beschichtungen

Bodenreparaturmaterialien

Vorbereitungsmaterialien

Wandbeschichtungen

Aussenprodukte

Metallbeschichtungen

Dachreparaturmaterialien

Watco GmbH

Kränkelsweg 14, 41748 Viersen
Tel: 0 21 62/530 17 17
Fax: 0 21 62/530 17 77
Email: info@watco.de
www.watco.de

Watco GmbH

Wassergasse 28, MBE-220, 1030 Wien
Tel: 0 1/310 09 10
Fax: 01/ 310 08 30
Email: info@watco.at
www.watco.at