

2K BODENFARBE & 2K BODENFARBE ANTI-RUTSCH

Widerstandsfähige zweikomponentige Bodenfarbe

*2,5 L & 5 L

(*NICHT abgebildet)



EINSATZBEREICH

- Betonböden in Lagerhäusern, Produktionsbereichen, Garagen, Ausstellungsräumen etc.

EIGENSCHAFTEN

- Widersteht Gabelstaplerverkehr
- Gute Beständigkeit gegen gewöhnliche Chemikalien
- Praktisch geruchlos, wasserbasierte Formel
- Leicht glänzendes Finish
- Einfache Auftragung und Reinigung

BESCHREIBUNG

Watco Basics 2K Bodenfarbe ist eine strapazierfähige zweikomponentige Farbe, die für mittlere bis starke Nutzung geeignet ist. Sie kann über bestehende, gut haftende Altanstriche oder auf blanken Beton aufgetragen werden. Dort dringt sie in die Oberfläche ein und erleichtert so die Reinigung. Die 2K Bodenfarbe Anti-Rutsch wird mit einer separaten Packung Körnung geliefert, die in die Farbe gemischt wird und für eine fein strukturierte, rutschfeste Oberfläche sorgt. Zwei mit dem Farbröller aufgetragene Schichten widerstehen starkem Verkehr einschließlich Gabelstaplern.

FARBEN

Hellgrau	Grau	Ziegelrot	Blau
Grün	Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden		

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

1. Vorbereiten

- Reinigen Sie den Beton und bereiten Sie ihn mit Watco Basics Säurebasierter Betonreiniger auf den Anstrich vor. Damit entfernen Sie auch leichte Fett- und Ölablagerungen.
- Nehmen Sie Watco Basics Bodenreiniger 2 in 1 für die Entfernung von stärkeren Fett- und Ölrückständen. Sie können diesen Reiniger auch verwenden, um Fett von einem bestehenden Altanstrich zu entfernen.
- Bitte stellen Sie beim Anstrich auf bestehender Farbe sicher, dass diese gut haftet. Entfernen Sie jegliche abblätternde oder schlecht haftende Farbe. Bei kleinen Bereichen reicht dafür ein Spachtel, für größere Bereiche empfehlen wir die Anmietung einer Schleifmaschine. Glatte, glänzende Farbe sollte leicht angeschliffen werden, um sie anzurauen.
- Stellen Sie vor den weiteren Arbeitsschritten sicher, dass die Oberfläche sauber und staubfrei ist.
- Neuer Beton sollte mindestens 2 Monate alt sein.
- Diese Farbe ist wasserbasiert, daher spielt es keine Rolle, wenn der Boden nach der Reinigung noch leicht feucht ist.

2. Reparatur

- Löcher mit einer Tiefe von mehr als 5 mm können mit Watco Basics Modellierbare Reparaturmasse oder - sofern der Boden eben ist - mit Watco Gießbarer Reparaturmörtel gefüllt werden.
- Bitte verwenden Sie für Reparaturen mit dünn auslaufenden Kanten oder für Reparaturen an beschädigten Fugenkanten Watco Concrex® Epoxidharzmörtel. Kaputte Bordsteinkanten oder Stufenkanten sollten ebenfalls mit Concrex repariert werden.

3. Anstrich

- Stellen Sie sicher, dass die Lufttemperatur etwa 15°C und die Bodentemperatur mindestens 10°C beträgt.
- Rühren Sie den Inhalt der Harz- und Härterdosen durch und gießen Sie dann den Inhalt der Harzdose in die Härterdose.
- Mischen Sie die beiden Komponenten gründlich mit einem Werkzeug mit breiter Klinge wie z.B. einem Stück Dachlatte. Ein Farbmischer an einer elektrischen Bohrmaschine ist perfekt.
- Geben Sie bei Verwendung der 5 l Anti-Rutsch Version zuerst die Körnung in die größere Dose mit dem Härter und mischen Sie gründlich. Gießen Sie dann den Inhalt der Dose in einen Plastikimer und fügen Sie den Inhalt der Harzdose hinzu. Nehmen Sie bei Verwendung des 2,5 l Gebindes nur die Hälfte der Körnung.
- Mischen Sie gründlich, gießen Sie dann das angemischte Produkt in eine Farbwanne und tragen Sie es mit einem Farbröller mit mittlerer Flurlänge auf. Für Randbereiche können Sie einen Pinsel verwenden.
- Nach dem Anmischen muss das Produkt innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden, danach wird es unbenutzbar.
- Nicht zu dick auftragen.

Reichweite

5 l reichen für etwa 30 m² pro Schicht, abhängig von der Struktur und Porosität des Bodens. Bei Auftragung mit dem Farbröller werden zwei Schichten empfohlen. Bei Verwendung eines Pinsels reduziert sich die Reichweite.

Reinigen

Reinigen Sie Werkzeuge mit Wasser, bevor die Farbe beginnt auszuhärten.

Trockenzeit

Die Farbe trocknet am Besten unter warmen Bedingungen bei guter Belüftung. Sie enthält einen kleinen Anteil Wasser, um Harz und Härter zu verbinden. Anschließend muss das Wasser verdunsten, wofür eine gute Belüftung und eine angemessene Temperatur wichtig sind.

Bei Temperaturen von 15°C-20°C:

Berührtrocken: 10 Stunden

Überstreichbar: 12 Stunden.

Falls zwischen den Schichten mehr als 5 Tage vergehen, muss die erste Schicht leicht angeraut werden, damit die zweite Schicht haften kann.

Leichte Nutzung: 16-24 Stunden

Autos: 2-3 Tage

Volle chemische und Abriebbeständigkeit: 7 Tage

Einschränkungen

- Vermeiden Sie die Auftragung bei kalten Bedingungen (unter 15°C), verwenden Sie stattdessen Watco Bodenbeschichtung Kalttrocknend.
- Nicht direkt auf harte, dichte, nicht-poröse Oberflächen wie flügelgeglätteten Beton auftragen. Diese sollten vorher mit Watco Premium Spezial Primer gestrichen werden.
- Kann bei Auftragung auf blankes Metall zu Rostbildung führen.
- Ungeeignet für die Anwendung im Außenbereich (verblasst), verwenden Sie stattdessen Watco Express-Beschichtung.
- Vermeiden Sie die Anwendung in engen Räumen mit wenig oder ohne Belüftung, da die Farbe dort nicht trocknet. Nehmen Sie für solche Bereiche Watco Epoxyguard Premium.

Lagerung

Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

Haltbarkeit

24 Monate in originalverschlossenen Behältern.

Sicherheitsdatenblätter sind bei Bedarf unter www.watco.de erhältlich.